



Parkettöl (Olej na parkety)

Olej na parkety G Nature je směs oleje a vosku bez rozpouštědel. Trvale zušlechťuje dřevo a zaručuje odolný povrch. Nevytváří povrchovou vrstvu. Struktura dřeva je oživena a získává sametový lesk. Odolný vůči slinám a potu podle normy DIN EN 53 160.



Popis produktu

Oblast použití

Pro dřevěné podlahy, OSB desky a podobné podklady.

Zpracování

Zpracování

Olej důkladně promíchejte a jednou rovnoměrně naneste na parkety pomocí oboustranné stěrky, nebo gumové stěrky (přibližně 20 - 40 ml/m², v závislosti na savosti dřeva). Po uplynutí reakční doby 30 - 45 minut povrch nejprve důkladně vyleštíte jednodoučovou leštičkou se zeleným, nebo béžovým PADem a následně vyleštíte bílým PADem. U silně zatížených nebo obzvláště savých podlah naneste druhý den (po 24 hod.) obdobně druhou vrstvu. Po 20 - 30 minutách povrch vyleštíte bílým PADem. **Je velmi nutné zabránit tvorbě silných, nebo nevsáknutých vrstev!** Při běžném používání doporučujeme údržbu mýdlem na dřevěné podlahy a péči karnaubským voskem.

Pozor: nátěr může mírně ovlivnit výslednou barevnost některých dřev; doporučujeme předem provést zkušební nátěr.

Spotřeba

cca 20 - 40 ml/m² (cca 25 - 50 m²/l). Spotřebu doporučujeme vyzkoušet na konkrétním podkladu.

Podklady a jejich příprava

Podklad	Podklad musí být suchý (vlhkost dřeva max. 14 %) a zbavený mastných nečistot. Aplikační teplota by neměla být nižší než 16 °C. Nižší teploty zpomalují proces schnutí. Brousit v krocích zrnitosti po 20. Konečné broušení povrchů zrnitostí 100-120 na pásové brusce, následně stejnou zrnitostí na jednokotoučové brusce.
----------------	---

Informace o výrobku

Složení	Leinöl, Ricinenöl-Naturharz-Verkochung, Holzöl-Standöl, HolzölRicinenöl-Standöl, Mikrowachs, Tonerde, Kaolin, Trockenstoffe frei von Kobalt und dessen Polymere.
----------------	--

GISCODE	Ö 10
----------------	------

Skladování	Skladujte na chladném a suchém místě. Nádobu pevně uzavřete. Při původním uzavření vydrží nejméně 5 let.
-------------------	--

Upozornění	Pracovní materiály nasáklé produktem, např. čisticí hadry, houby, brusný prach apod. s olejem, který není zcela suchý, je třeba skladovat vzduchotěsně v kovových nádobách nebo ve vodě a poté zlikvidovat, protože jinak hrozí nebezpečí samovznícení. Výrobek sám o sobě není samozápalný. Při sušení zajistěte dostatečné větrání.
-------------------	---

Likvidace odpadu	Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků. Nesmí proniknout do podloží/půdy. Likvidace podle úředních předpisů. 080111 ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV; Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání a odstraňování barev a laků; Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky; nebezpečný odpad. Nekontaminované a zbytků zbavené prázdné obaly mohou být opět použity. S kontaminovanými obaly zacházet jako s látkou samotnou.
-------------------------	--

TECHNICKÝ LIST

Parkettöl (Olej na parkety)



Bezpečnostní opatření a informace

viz aktuální Bezpečnostní list produktu na vyžádání nebo na www.meffert.cz

3. 11. 2023

Technické údaje uvedené v tomto listu se opírají o nejnovější technický stav a naše zkušenosti. S ohledem na možnou různorodost podkladů a podmínek daného objektu však není kupující, aplikátor či uživatel zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet a použít naše výrobky pouze na vlastní odpovědnost a zároveň vhodným způsobem, např. aplikací malé zkušební plochy, ověřit, zda jsou vhodné k plánovanému způsobu aplikace a účelu použití za daných podmínek a na daném objektu. Z uvedených údajů proto nelze vyvozovat žádná práva a záruky a nelze ani převzít záruku za výsledek Vašeho zpracování našich výrobků.

Vydáním nového technického listu ztrácí všechny jeho předchozí verze platnost.

Pro další informace kontaktujte: meffert@meffert.cz, nebo bezplatnou poradenskou linku 800 156 612.

Dodavatel: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha – Horní Počernice,
tel: 326 375 830, e-mail: meffert@meffert.cz, www.meffert.cz.